

ГУДЛАЙН® PU-31

полиуретановый лак на водной основе
для наливного пола
(ТУ 2311-094-12288779-2013)



Система менеджмента качества
сертифицирована по ISO 9001

Описание

Полиуретановый лак на водной основе; двухупаковочный, состоит из основы и алифатического отвердителя.

Назначение и область применения

Применяется в качестве финишного защитно-декоративного слоя в системах наливных полов на полиуретановой и эпоксидной основе (ГУДЛАЙН PU-11 (ТУ 20.30.22-072-12288779-2017) и ГУДЛАЙН ЭП-22 (ТУ 2312-103-12288779-2015)).

Покрытие устойчиво к воздействию УФ-излучения.

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.E.000229.11.13 от 01.11.2013г.

Технические характеристики

	Покрытие
Внешний вид и цвет	Прозрачное равномерно матовое бесцветное
Блеск (при 60°), у.е., не более	10
Твёрдость плёнки (по Персозу), у.е., не менее	0,36
Истираемость по Таберу (размер колеса CS 10/1000 циклов) по ASTM D 4060	40
Толщина одного сухого слоя, мкм	30 - 40
	Лак
Внешний вид и цвет	Однородная непрозрачная суспензия белого цвета
Плотность, г/см ³	0,95 - 1,15
Массовая доля нелетучих веществ, %	32,0 - 36,0
Жизнеспособность, ч, не менее	3
Теоретический расход на однослойное покрытие, кг/м ²	0,08 - 0,10
Время высыхания до степени 3 (ГОСТ 19007) при температуре от 15 до 30 °С и относительной влажности воздуха от 10 до 80 %, ч	2, не более

Подготовка поверхности покрытий пола

Поверхность наливного пола ГУДЛАЙН PU-11 и ГУДЛАЙН ЭП-22 перед нанесением лака ГУДЛАЙН PU-31 должна быть чистой, сухой и свободна от пыли.

Для очистки необходимо использовать водорастворимые моющие средства, остатки средств удалить промывкой чистой пресной водой и просушить.

Наносить лак на покрытия пола ГУДЛАЙН PU-11 и ГУДЛАЙН ЭП-22 следует не ранее чем через 48 ч после их укладки.

Инструкции по применению

Перед применением основу лака тщательно перемешать в течение 3-5 мин, добавить отвердитель (соотношение по массе 100:15,4 соответственно); перемешать повторно, избегая образования пены.

Лак рекомендуется наносить в 1 слой (при необходимости в 2 слоя) валиком при температуре от плюс 8 до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 %.

Для промывки инструмента следует использовать воду.

Время выдержки покрытия ГУДЛАЙН PU-31 при температуре (23±5)°С до начала эксплуатации:

- слабая пешеходная нагрузка (менее 500 человек/сутки на 1 м ширины) – 24 ч;
- полная нагрузка (включая движение транспорта на резиновом ходу) – 3 суток.

Упаковка и хранение

Лак поставляется комплектно в пластиковой таре (основа и отвердитель).

Температура хранения и транспортировки основы и отвердителя от плюс 5 до плюс 30 °С.

Основа и отвердитель должны храниться в герметично закрытой таре изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 – вдали от источников тепла и не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения основы и отвердителя в герметично закрытой таре изготовителя – 6 месяцев с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с лаком следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания лака на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной информации, или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ЗАО НПХ ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»

Екатеринбург +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru

Москва +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru

Представительства в РФ и за рубежом – на vmp-holding.ru